



RESINS

BRILLANT MÉTRORESINE/BRILLANT MÉTROSTONE

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L'UTILISATION

Nom **BRILLANT MÉTRORESINE**
Description du produit Finition polyuréthane bi-composant sur base l'eau, non jaunissant, incolore, briller, réticulé avec de l'isocyanate aliphatique. Caractéristiques haute résistance à l'abrasion ainsi que agents chimiquement durcis de haute qualité. Classement UNI 8681 Bi-composant peindre finition, en solution, durci par réaction chimique, brillant, polyuréthane avec isocyanate aliphatique (B4.A.1.C.o.CB) Demande À l'intérieur Substrat recommandé Sols : ciment, époxy, polyuréthane Murs : enduits et finitions aux algues,

CARACTÉRISTIQUES

Apparence/Composition État physique : liquide Type de résines/liants : polyuréthane avec isocyanate aliphatique (UNI 8681: CB) Niveau de brillance : mat, 20 brillant Caractéristiques dimensionnelles Poids total (A+B) : 1,1 +/-0,05 kg/litre (UNI 8910) Parties sèches (A+B) : 33 +/- 2% Caractéristiques de performance Adhérence (test de coupe) : 100% Viscosité 23°C : 24" Coupe-rond 4 Couleurs disponibles Incolore

APPLICATION

Conditions de candidature Température ambiante : min +10 C max + 35 C Humidité : maximum 80 % ; Outils nécessaires Rouleau à poils courts (Magritte Roller), spray

Proportions de mélange A:B = poids 100:20
Durée de vie Utiliser dans les 60 minutes - 20°C Dilution Le produit est prêt à l'emploi
Préparation du substrat La surface doit être sèche, propre et exempte de pièces écaillées ou cassantes. Au cas où sols le ciment, surface Misi être bien matifier et appliquer si nécessaire époxy pour augmenter l'adhérence. Au cas où sols époxy, la surface doit être réalisé en moins de 24 heures. Demande Ajoutez le composant B au composant A comme indiqué indications dans les proportions de mélange. Les deux ingrédients ils sont livré v emballage pesé et prêt à mélanger : aucun ne changez pas les proportions. Au cas où S'il n'est pas mélangé correctement, le produit risque de ne pas durcir correctement. Si ce problème se produit vous devez retirer tout le revêtement et commencer l'application à partir de nouveau. Appliquer deux couches ou plus de METRORESIN MAT à intervalles de 6 heures (dans un délai maximum de 24 heures). Lorsqu'il est utilisé comme couche antidérapant, devrait ajouter 20% "billes" v temps utiliser, exactement mélanger et appliquer à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau. Le produit doit être agité pendant l'application. Temps de séchage à -23°C Protéger de la poussière : 1 heure Sec au toucher : 3 heures Marche : après 6 heures Performance (deux couches) 6-7 m2/kg Consommation recommandée par m2 : 0,25-0,3 kg Recouvrir de peinture Après 6 heures, une autre couche. Après 36 heures produit non peut-être être peint aucun produit s'il n'est pas complètement matifié.

STOCKAGE

Emballage Composant A : 1 kg – 4 kg
Composant B : 0,2 kg – 0,8 kg Stockage
Dans son emballage d'origine, conserver dans un endroit sec et sûr. Producteur garantit qu'il ne modifiera pas ses propriétés pendant 6 mois. Nous vous recommandons de stocker le produit à des températures supérieures à +10°C.

SÉCURITÉ

Classification des dangers Nécessite un marquage de risque conformément au : Décret Loi législative (DL) du 3 février 1997 n° 52 DL modifiée du 25 février 1998 n° 90, (Arrêté du Ministère de la Santé) du 4 avril 1997, 28 mai 1997, DL du 16 juillet 1998 n° 285, Directive UE 1999/45/CE du 31 mai 1999 et décret du ministère de la Santé du 7 juillet 1999, 10 Mai 2000, 26 janvier 2001 et 1er mai 2001. Directive européenne 2001/58/CE, 2001/59/CE, 2001/60/CE et versions ultérieures changements.

Avertissements des utilisateurs Voir la fiche de données de sécurité Identification des types de déchets Conformément à la décision 2000/532/CE telle que modifiée par 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE et versions ultérieures changements. Emballages métalliques Classé selon 150104. Classé comme déchet municipal conformément à la réglementation applicable dans chaque commune. Si l'emballage contient des résidus le liquide/matériau peut être classé comme code 150110. Si le colis contient des résidus dans une mesure significative, en fonction du poids de l'emballage, peut être classé sous le code 080111.

Remarque : La fiche technique ci-dessus a été préparée sur la base de nos meilleures connaissances techniques. et scientifique. Cependant, l'utilisation du produit et l'état de la surface échappent au contrôle du fabricant. Il est recommandé de vérifiez toujours si le produit est adapté à votre application spécifique.